

KT3-0242XD4/8

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

08/02/2014
 Page 01/01

1. Tên mẫu : **SIKADUR 731**
Name of sample **HẠNG MỤC/ ITEM: SIKADUR 731**
2. Số lượng mẫu : 01 thanh/ beam
Quantity
3. Ngày nhận mẫu : 22/01/2014
Date of receiving
4. Nơi gửi mẫu : **CÔNG TY SIKA HỮU HẠN VIỆT NAM**
Customer **Đường số 10, khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai**
5. Thời gian thử nghiệm : 23/01/2014 – 08/02/2014
Testing duration
6. Phương pháp thử/ *Test method*: ASTM C 348 – 08; ASTM C 349 - 08
7. Điều kiện thử nghiệm :
Test condition
 - Mẫu thử có kích thước danh nghĩa (160 x 40 x 40) mm do khách hàng đúc, bảo dưỡng và gửi tới Trung tâm Kỹ thuật 3 để thử nghiệm.
The samples having nominal dimension of (160 x 40 x 40) mm were prepared, cured and sent to Quatest 3 for testing by customer.
 - Thời gian và nơi đúc mẫu/ *Time and place of making cubes*: 15/01/14 tại Phòng thí nghiệm
8. Kết quả thử nghiệm/ *Test result*:

Tên chỉ tiêu <i>Characteristics</i>		Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>	
1. Cường độ uốn sau 7 ngày, <i>Flexural strength at 7 days</i>	MPa	51,2	
2. Cường độ nén sau 7 ngày, <i>Compressive strength at 7 days</i>	MPa	79,6	79,8

PHỤ TRÁCH PTN XÂY DỰNG
HEAD OF CIVIL ENGINEERING TESTING LAB.



Trần Huỳnh Chương

PHÓ GIÁM ĐỐC
VICE DIRECTOR



Trương Thanh Sơn

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến./ *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ *Name of sample and customer are written as customer's request.*
4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

N/A: không áp dụng.
Not applicable

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-8) 3829 4274 Fax: (84-8) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn
 Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-61) 383 6212 Fax: (84-61) 383 6298 E-mail: qt-dichvutn@quatest3.com.vn